



1.3.01- 1.3.02

Tynk gliniany drobnoziarnisty brązowy

Zastosowanie:

Gliniana zaprawa cienkowarstwowa, drobnoziarnista na bazie brązowej gliny do użycia wewnątrz pomieszczeń. Do aplikacji ręcznej lub maszynowej.

Skład:

Naturalna brązowa glina, kruszywo o uziarnieniu 0-1 mm.

Opakowania i wydajność:

big-bag 1,0 t (600 l zaprawy tynkarskiej, 200 m² przy grubości warstwy 3 mm)
worek 25 kg (15 l zaprawy tynkarskiej, 5 m² przy grubości warstwy 3 mm)

Przygotowanie zaprawy:

Brązowy tynk drobnoziarnisty wystarczy wymieszać z wodą (ok. 10-15%) do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tynk drobnoziarnisty można mieszać przy użyciu mieszarek, ręcznych mieszadeł lub ręcznie.

Podłoże:

Podłoże, na które ma być położony tynk, musi być nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń, odpowiednio chropowate i chłonne.

Tynkowanie:

Tynk gliniany drobnoziarnisty może być nakładany ręcznie lub przy pomocy agregatów tynkarskich. Minimalna grubość warstwy tynku to ok. 1 mm.

Czas przydatności do użycia:

Tynk gliniany nie zawiera w swoim składzie żadnych chemicznych środków wiążących. Można również bez obaw pozostawić taką mieszankę w wężach i agregacie tynkarskim.

Schnięcie:

Należy zapewnić warunki umożliwiające szybkie schnięcie tynku, odpowiednią wentylację pomieszczeń lub zastosowanie osuszaczy powietrza.

al.Tadeusza Rejtana 20
35-310 Rzeszów
NIP: 813-340-71-76
Tel: +48 731 104 103